



## מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

## תרמוקיר PL 100 (הרבעה צמנטית)

שכבת יסוד לטיח

### תקנים והסמכות

בעל תו תקן ישראלי 1920 לטיח צמנטי.  
מתאים לדרישות ת"י 1414 למערכת טיח  
תרמי, ות"י 5075 לטיח במרחבים מוגנים  
בעל תו ירוק.  
עבר תהליך LCA (ניתוח מחזור חיים)



### צבע

אפור

סוג ומשקל אריזה

שק, 40 ק"ג

מספר שקים במשטח

54



צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

### תצרוכת אופיינית

כ-8 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם  
לתנאי התשתית ולאופן היישום.

### רקע ותשתית

בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלאב, בלוק  
פומיס, בלוק קרמי וסיליקט.  
יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, שמן,  
מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

### אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים  
לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

### תכונות ושימושים עיקריים

- למערכות טיח בסביבה רגילה וסביבה ימית.
- ליישום במבני מגורים, תעשיה, מבני ציבור, משרדים.
- לתשתיות הבאות: בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלאב, בלוק פומיס, בלוק קרמי וסיליקט.
- אוטם ומונע חדירת מים.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

### נתונים טכניים

- משקל מרחבי לאבקה: כ-1.6 ק"ג/ליטר
- הצטמקות מרוסנת: ללא סדקים בטבעת
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
- חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-8.0 מגפ"ס.
- מקדם ספיגות נימית:  $K < 0.4 \text{ Kg/m}^2\text{h}^{0.5}$
- התנגדות למעבר אדי מים: קטן מ-15
- משך שמישות לעבודה: כשעה

אופן היישום

הרכב החומר

## מפרט טכני למוצר

### עמוד 2 מתוך 2

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



#### הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 8.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבול מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבול ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

**כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם האגף הטכני**

#### אופן ההשמה

- יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת באמצעות מרית חלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת, עד לעובי הנדרש
- עובי ליישום: 5-8 מ"מ

#### אשפיה

מומלץ לבצע את השכבה הבאה במערכת למחרת ועד שבוע מתום יישום הרבצה. במידה ולא מיישמים את השכבה הבאה תוך 24 שעות, יש לבצע אשפיה למחרת גמר ביצוע הרבצה במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפיה ביום היישום.

#### הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפרטורה המותרת ליישום: 5°C - 35°C.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

#### פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6334861

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

#### תאריך עדכון

ספטמבר 2021