

**SE 965****מפרט טכני למוצר**

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET SE 965 (איטום)

איטום פוליאוריתני גמיש

תקנים

עומד בדרישות ת"י 1536 לחומרי איטום ISO 11600 -1.
 נבדק לפי ISO 8339 ו-ISO 7389.
 יש לעבוד לפי דרישות ת"י 2378 לחיפוי, ת"י 1555 לחיפוי וריצוף, ת"י 1872 לחיפוי ות"י 5566 לריצוף.

צבע

לפי מניפת גוונים
 סוג ומשקל אריזה
 נקניק, 600 מ"ל
 מספר יח' באריזה
 20

**תצרוכת אופיינית**

8-6 מ"א/יחידה, בהתאם לרוחב ועומק המישק.

אופן היישום**רקע ותשתית**

- התשתית המיועדת ליישום תהיה ייבשה, נקיה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול לגרום כשל ביישום.
- לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריחים.
- ניתן ליישם "SAKRET SE 965" רק לאחר שחלפו הזמנים הבאים:
 לאחר הדבקת אריחים על קירות: 2 ימים.
 לאחר הדבקת אריחים על רצפות: 7 ימים.

אופן ההשמה

- יש ליישם את החומר באמצעות אקדח מתאים.
- יש למלא את המישקים ברצועה מתמשכת, בלחץ מתון על ההדק, למילוי אחיד של המישק.
- יש להחליק את החומר באמצעות כלי מתאים מיד לאחר היישום.
- יש להשתמש בפריימר מתאים לפני יישום המוצר ע"ג תשתיות מיוחדות או במקומות בהם נדרשת הדבקות גבוהה במיוחד.

תכונות ושימושים עיקריים

- למילוי ואיטום מישקי התפשטות.
- מתאים במיוחד ליישום ב"שיטת ברנוביץ".
- ליישום בקירות ורצפות.
- בעל יכולת הדבקות גבוהה לתשתיות שונות.
- עמידות גבוהה לכימיקלים ושחיקה.
- לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- משקל סגולי: 1.3 גרם/מ"ל.
- טמפי יישום: 5°-35° צלזיוס.
- קשיות לפי Shore A: 15-25.
- מדול אלסטיות: 0.15-0.25 MPa.
- התארכות: 250%.
- חוזק מתיחה: 1.3 MPa.
- שיוב: < 70%

הרכב החומר

שרף פוליאוריתני ומוספים מיוחדים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET

**SE 965**

מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית, ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפי' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- בזמן יישום המוצר, יש לדאוג לאוורור המקום.
- ההליכה על הרצפה מותרת רק לאחר 48 שעות מגמר יישום "SAKRET SE 965".
- לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
- בשל רגישות החומר, בעת חשיפה ממושכת לשמש (קרני UV) גוון המוצר עלול להשתנות. אין משום כך פגיעה בתכונותיו.
- יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

תאריך עדכון

יולי 2018

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET