



תרמוקיר MO 020 (מלט לבנייה)

מלט לחיפוי/בניית קירות

שק, 30 ק"ג

64 שקים במשטח

גוון
צהבהב אפור לבן



תכונות ושימושים עיקריים

- לחיפוי קירות באבן טבעית בשיטת "הקיר הכפול" (ירושלמית).
- לחיפוי קירות באבן טבעית ואבן מלאכותית (סיליקט, בטון) בשיטת "קיבוע רטוב בהרכבה".
- לבניית קירות בלבני סיליקט בשיטת ה"קיר הכפול".
- לבניית קירות פיתוח אקוסטיים בלבנים מלאכותיות.
- משמש כמלט לבניית/חיפוי קירות, וכחולה למילוי מישקים.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

התאמה לתקן

בעל תו ירוק.
עומד בדרישות ת"י 2378 חלק 6 לחיפוי בשיטת ה"קיר הכפול" ות"י 1661 למילוי מישקים.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים

נתונים טכניים

- משך השמישות לעבודה: כשעה.
- חוזק הדבקות במתיחה בגיל 28 יום: גדול מ-1.0 מגפ"ס.
- חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-20.0 מגפ"ס.

תצרוכת אופיינית

כ-15 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

אופן היישום

האבנים המיועדות לבנייה/חיפוי תהיינה יבשות, נקיות וללא עקבות אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-4.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבול חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבול ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

חיפוי בשיטת ה"קיר הכפול":

מניחים את המלט לבניה ע"ג פאת האבן העליונה בכמות הרצויה, מתקינים את האבן הבאה ומהדקים באמצעות פטיש גומי עד להגעה לעובי הנדרש.

עובי ליישום: 5-15 מ"מ.

חיפוי בשיטת "קיבוע רטוב בהרכבה":

מורחים את המלט לבניה ע"ג הרקע והרשת בכמות הרצויה, ומורחים שכבה דקה בגב האבן.

מתקינים את האבן ע"ג הרשת והמלט. מהדקים ומקבעים באמצעות ווים ופטיש גומי עד להגעה לעובי הנדרש.

כוחלה למילוי מישקים: עובי ליישום 5-25 מ"מ.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
- במוצר זה אין להשתמש בשילוב עם מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה

- אין לחפות/לבנות אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378 חלק 1.
- אין לעבוד בימי שרב או כשיורד גשם.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכי, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.