

תרמוקיר SE 940

איטום ביטומני משחתי

צבע
שחור חום מבריק
סוג ומשקל אריזה
דלי, 18 ק"ג
מספר דליים במשטח
36 יח' במשטח



תצרוכת אופיינית

כ-1.5 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית

בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק "פומיס" וכד'.

יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע. ביישום על תשתית בלוק בטון יש ליישם לפני השימוש ב"תרמוקיר SE 940" מיט צמנטי מתאים על פני הבלוק.

אופן היישום

רצפות ב"חדרים רטובים"

- יש למרוח על התשתית (כולל "רולקות") פריימר מסוג "תרמוקיר PR 006", בכמות כ-250-300 גר/מ"ר, באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים או להתזת באמצעות כלי מתאים.
- יש להמתין 1-2 שעות לייבוש הפריימר.
- יש למרוח "תרמוקיר SE 940" באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים, בשתי שכבות מלאות (כ-1.5 ק"ג/מ"ר לכל שכבה).
- יש להמתין כ-6 שעות בין שכבה לשכבה.
- יש להמתין לפני השלב הבא במערכת הריצוף 24 שעות.
- יש להמתין לייבוש של 7 ימים, במקרה ומבוצעת בדיקת הצפה.

תכונות ושימושים עיקריים

- לאיטום רצפות ב"חדרים רטובים", מרפסות וכד'.
- לאיטום קירות המחופים באבן בשיטת "קיבוע רטוב/יבש".
- לאיטום אלמנטים תת קרקעיים מבטון.
- תערובת מוכנה לשימוש ללא דילול.

נתונים טכניים

- משקל סגולי: 1.18 ג'/מ"ל.
 - צמיגות: מעל 20,000 סנטיפואז.
 - תכולת מוצקים: 65%.
 - התארכות: > 600%.
 - שיוב (לאחר התארכות 250%): 85%.
 - ניליות ב 90°C: החומר אינו מחליק ואינו נוזל.
 - עמידות בריסוס מים: אין שינוי ב"פילם" לאחר 72 ש'.
- חדירות מים בלחץ**
בלחץ חיובי של 1.0 אטמוספירה במשך 24 שעות: לא עברו מים.

הרכב החומר

חומר ביטומני אלסטומרי בתוספת פולימרים.

SE 940

מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2



פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 45865

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון

ינואר 2015

אופן היישום - המשך

רצפות במרפסות קטנות (עד 10 מ"ר)

- יש למרוח על התשתית (כולל "רולקות") פריימר מסוג "תרמוקיר 006 PR", בכמות כ-250-300 ג/מ"ר, באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים או להתיז באמצעות כלי מתאים.
- יש להמתין כ-1-2 שעות לייבוש הפריימר.
- יש למרוח "תרמוקיר 940 SE" באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים או רולר, בשלוש שכבות מלאות (כ-1.5 ק"ג/מ"ר לכל שכבה).
- יש להמתין כ-6 שעות בין השכבה הראשונה לשנייה, וכ-12 שעות בין השנייה לשלישית.
- יש להמתין 5 ימים לפני השלב הבא במערכת הריצוף.

קירות המחופים באבן בשיטת "קיבוע רטוב/יבש"

- יש לנקות היטב את השטח המיועד ליישום.
- יש להתיז על התשתית באמצעות כלי מתאים, פריימר מסוג "תרמוקיר 006 PR", בכמות כ-250-300 ג/מ"ר.
- יש להתיז "תרמוקיר 940 SE" באמצעות כלי מתאים בכמות כוללת של 2.5 ק"ג/מ"ר, ב-2-3 פעמים, תוך המתנה של כעשרים דקות בין התזות להתזה.
- יש להמתין לייבוש מלא לפני השלב הבא במערכת החיפוי.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- יש ליישם את החומר בטמפרטורה מעל 7° צלזיוס.
- יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
- להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.