



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET CR 082

חילוי צמנטי לשיקום בטון R3

תקנים

- עומד בדרישות EN 1504 למוצרים ומערכות לשיקום בטון
-יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1877
-עומד בדרישות ת"י 118 לבטון.

צבע

אפור בהיר
סוג ומשקל אריזה
שק, 25 ק"ג
מספר שקים במשטח
84



חוזק כפיפה

- לאחר 7 ימים: גדול מ- 4.0 מגפ"ס
- לאחר 28 יום: גדול מ- 5.0 מגפ"ס
- חוזק לחיצה
- לאחר 7 ימים: גדול מ- 20.0 מגפ"ס
- לאחר 28 יום: גדול מ- 25.0 מגפ"ס

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, אנהיבטור קורוזיה, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

1.7-1.8 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

תכונות ושימושים עיקריים

- ליישום במבנים המיועדים לשיקום
- מתאים לקירות, רצפות ותקרות
- אינו מתכווץ
- מעכב קורוזיה
- בעל עמידות גבוהה בסביבה ימית
- קל ונח לשימוש
- עובי השכבה 5-50 מ"מ
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

נתונים טכניים

- סיווג: R3
- משך שמישות לעבודה: כחצי שעה
- חוזק הדבקות במתיחה: גדול מ- 1.5 מגפ"ס
- pH: גדול מ- 12
- תכולת כלורידים: פחות מ- 0.05%

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

אופן היישום

הכנות

לפני יישום "SAKRET CR 082" יש לנקות היטב את האזור המיועד לעבודה, להסיר אבק, חלקים רופפים וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע.

הכנת התערובת

יש לשפוך 4.9-5.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבב באמצעות ערבב מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

- יש למרוח "SAKRET CR 082" באמצעות כלי מתאים, בשכבה דקה ומבודקת, על פני ברזלי הזיון והבטון, המרוחים בחומר מסוג "SAKRET CR 080" בכל האזור המטופל ("רטוב ע"ג רטוב").
- מיד לאחר מכן הוספת חומר עד הגעה לעובי הנדרש.
- לאחר התייבשות חלקית ("יבש למגע") יש להחליק את השכבה באמצעות כלי מתאים, עד הגעה למרקם אחיד.
- עובי השכבה 50-5 מ"מ.

אשפיה

חומלץ לבצע את השכבה הבאה במערכת, למחרת. במידה ולא מיישמים את השכבה הבאה תוך 24 שעות, יש לבצע אשפיה למחרת גמר ביצוע החומר במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפיה ביום היישום.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.

- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 35°-5° צלזיוס.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- ליישום במבנים שנמצאו מתאימים לשיקום הבטון
- יש לעבוד לפי מפרט תרמוקיר למערכת לשיקום בטון
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציג החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנחיות וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



תאריך עדכון
דצמבר 2017

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ
קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET