



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

## SAKRET MO 040

דיס צמנטי לבטון דרכן


### תקנים

עומד בדרישות ת"י 466 חלק 3 לבטון  
נבדק לפי 1-196 EN

### צבע

אפור

סוג ומשקל אריזה  
שק, 25 ק"ג  
מספר שקים במשטח  
60 יח'.



### חזקת לחיצה

- לאחר 3 ימים: גודל מ- 30.0 מג"ס
- לאחר 7 ימים: גודל מ- 50.0 מג"ס
- לאחר 28 ימים: גודל מ- 60.0 מג"ס

### הרכבת החומר

חומר מליטה, שף, מוספים מיוחדים

### הספק אופיינו

כ-15 ליטר לשק אחד. ההספק עשוי להשתנות בהתאם לחשית  
ולאפקן היישום.

### ازהרה

חל איסור מחולט על מגע / או הוספה של חומרים אחרים  
לרבבות גבס ו/או מוצריים המכילים גבס.

### תכונות ו שימושים עיקריים

- למיולי מעברי כבליים ארכיים ואופקיים
- لسגירות חללים ו/או מרווחים ברכבי בטון דרכן
- מתפשט ואינו מתקוץ
- העורבות עדינה ללא אגרגטים
- תערובת חוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

### תchnונם טכני

- משך שימוש לעבורה: > 30 דקות
- חפיחה: 0.1 - 0.5%
- חזקת הדבקות במתיחה לאחר 28 ימים: גודל מ- 2.0 מג"ס
- תכולת כלוריים: פחות מ- 0.05%

### חזקת כפיפה

- לאחר 28 ימים: גודל מ- 8.0 מג"ס

### פרטני קשור

תרומותקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיובץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

fax 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



## מפרט טכני למוצר

### עמוד 2 מתוך 2

#### אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ול איכות החומרים בלבד ואין לה באה ביחס ל אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכי התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במאגר ולביבוץ נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את התנאים והמלצות ללא הורעה מוקדמת. באחריות המבצע להעתכן בעדכונים האחוריים.

#### אופן היישום

הכנת התערובת יש לשופר כ- 7.5 ליטר מים לשק 25 ק"ג לכלי קיבול מתאימים ונקי מכל שאריות חומרים, להסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבב באמצעות מכונה מתאימה עד קבלת עיסה אחידה ונקייה מוגשים.

#### אופן השימוש

- יש לנוקת את החיל המזועד למילוי באמצעות לחץ אוור או בכל שיטה מתאימה אחרת.
- חולל המילוי צריך להיות חזק ונקי מחלקים וופפים, שמן, וכל גורם אחר ועלול להיות בשל ביצוע.
- לפני שימוש "MO 040 SAKRET", יש להרטיב קלות את חיל המילוי
- יש לשופר את התערובת לכל עומק (אורך) החיל עד מילוי

#### הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באיזוותה המקורי ובתנאים המומליצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/חומרים המוכילים גבס אסור בהחלה.
- טווח הטמפרטורה לישום: 5-35°C.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות זהה וחומר אלקליני, יש להגן היטב על העור והעיניות. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משך השימוש ללבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת השימוש.
- מוצר זה און לישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציגי החברה.

תאריך עדכון  
יולי 2018

#### פרטי קשר

תרומות קיר תעשיות (1980) בע"מ

קיובץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

fax 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET