

טרנווקיר AD 503s

בק צמנטי גמיש להדבקת אריחים

תקנים

בעל תוו תקן ישראלי 4004.
יש לעבוד לפי הנחיות ח'י 1555 לחהפי
וריצוף.
בעל תוו יוק.
המוצר עבר תהליך LCA - ניתוח
מוחזר חיים
נושא האצהרה סביבתית EPD



צרכים אופייניים

ב-1.40 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. הדרישה עשויה לשנתונות בהתאם
לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע וחתית

- בטון, בлок בטון, בлок בטון תא, בлок קרמי, טיח, לוח גבס.
- יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת
הדרק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
- יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת האבק,
שמן, מלחים וככל גורם אחר היכול לאורום לכשל בהדבקה.

אזורה

חל איסור מוחלט על מגע /או הוספה של חומרים אחרים
לרובות גבס /או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 6.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל
שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תוכלת השק ולערבב
באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה
מוגשים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוספת.
משלב זה הדבק מוכן לשימוש.

סוג

C2TE S1

צבע

לבן

סוג ומילוי אריזה

שק, 25 ק"ג

מספר שקדים במחטפה

84



תכונות ושימושים עיקריים

- להדבקת אריחים על בטון, בлок בטון, בлок
בטון תא, בлок קרמי, טיח, לוח גבס
- מתאים לארכוי פורצלן וארכוי קרמיקה בעלי
ספיגות עד 10%.
- עובי שכבת הדבק 10-5 מ"מ (עד 20 מ"מ בשתי
שכבות).
- שימוש פנימי וחיצוני.
- חרובה מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

ת่อนים טכניים

- משך השימוש לעבודה : כשבה.
- משך הזמן החופשי (OPEN TIME): 30 דקות.
- עובי רוחבי (אגימות): גודל מ- 2.5 מ"מ.
- חוזק הידבקות בגזירה לאחר 28 יום: גודל מ- 1.5 מגפ"ס.

חוזק הדבקות במתיחה:

- לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גודל מ- 1.5 מגפ"ס
- לאחר 14 ימים בתנאי מעבדה + 14 ימים שהייה בתנור:
גודל מ- 1.5 מגפ"ס
- לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה וגילום + 21 ימים טבילה במים:
גודל מ- 1.0 מגפ"ס

הרכב החומר

צמנט, ארגמים מדוריים, שרפים ומוספים מיוחדים.

מפורט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 3

תערובת שהתייבשה אינה נתנה לשימוש חוזר.
אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים ואסור שייו הושפירים
לางם לפחות 72 שעות מוגמר היישום.

- היהת והחומר אלקלי, יש להגן והיטב על העור והעינין.
- במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.
- אין להדביק אריחים שעאים תואמים לדרישות התקנים הרולונטיים, לרבות תקון ישראלי 314.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיפוס ולאיכות החומרים בלבד ואין באה
במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר
והמערכת לצרכי, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר
במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות
לעדכן או לשנות את התנומות והמלצות ללא הורעה מוקדמת.
אחריות המבצע להעדרן בערכונים האחרונים.



פרטי קשר תרМОקִיר תעשיות (1980) בע"מ

כתובת חוץ: 4586500

טלפון: 03-6334861

fax: 03-6333498

email: termokir@termokir.co.il

website: www.termokir.co.il

כמויות המתים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לעובדות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם האגף הטכני.

אופן היישום - המשך

אופן השטחה

- יש למשוך על התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
- על שכבת הדבק הטרופית יש למשוך מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, בסריקה רוחבית.
- הסריקה תעשה בזווית של כ- 60° כלפי התשתית. עומק השן בהתאם למידות הארייה.
- חובה למשוך את גב הארייה בשכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
- יש להציג את הארייה תוך כדי טשטול והיזוק לשכבת הדבק הטרופית ("רטוב על רטוב"), יש לבדוק באמצעות פטיש גומי.
- בעת ההדבקה יש להקפיד על יציבות מישקים לפי דרישות התקנים הרולונטיים.
- יש למלא את המישקים, שבוט לפחות לאחר סיום ההדבקה בחומר מיילי בגין "930 JF SAKRET" (רובגה אקרילית) או "תרМОקִיר 920 JF" (כוכלה).

בדיקות כיסוי הדבק

- במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש לדגם ארייה אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאותו, יש לבדוק את מידת ההדבקות, ומידת כיסוי הדבק לגבי הארייה. על הדבק לכסות את הארייה ב- 85% משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תבוצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר.
- הבדיקות הניל הון לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרולונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורי ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/חומרים המכילים גבס אסור בהחלפת.
- טווח הTEMP' המותרת ליישום: 5° - 35° צלז'וס.
- משך השימושות לעובודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת השימוש.
- מוצר זה אין ליחס במערכות הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- אין ליחס בהדבקה חיצונית בימי שרב או בשורף גשם.



מפרט טכני למוץ'ר

עמוד 3 מתוך 3



תאריך עדכון
ינואר 2023
