

תרמוקיר JF 920 (כוחלה)

חומר מילוי למישקי אריחים

סוג

CG2W

צבע

על פי לוח הגוונים של תרמוקיר

אריזה ומשקל

שק, 25 ק"ג

מספר שקים במשטח

84



תקנים והסמכות

עומד בדרישות ת"י 1661.

יש לעבוד לפי דרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף, ת"י 2378 לאבן טבעית, ות"י 1872 לאבן מלאכותית. בעל תו ירוק.

המוצר עבר תהליך LCA - ניתוח מחזור חיים. נושא הצהרה סביבתית EPD.

תכונות ושימושים עיקריים

- למילוי מישקי אריחים בקירות ורצפות.
- מתאים במיוחד ללוחות שיש, אבן.
- רוחב המישקים: 5-25 מ"מ.
- ליישום פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- מותאמת במיוחד לאקלים הישראלי.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

תצרוכת "תרמוקיר JF 920" משתנה בהתאם למידות האריחים ורוחב המישקים. ראה טבלה להלן:

מידות האריחים (ס"מ)					רוחב מישק (מ"מ)
60X60	30X60	40X40	30X30	20X20	
0.50	0.75	0.75	1.00	1.50	10
0.75	1.13	1.13	1.50	2.25	15
1.00	1.50	1.50	2.00	3.00	20
1.25	1.88	1.88	2.50	3.75	25

*טבלת עזר להערכת כמות נדרשת, ק"ג/מ"ר

- נתוני הטבלה מתייחסים למילוי בעומק 10 מ"מ.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לרוחב ועומק המישקים וליישום בפועל.

רקע ותשתית

- התשתית המיועדת צריכה להיות יבשה, נקיה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול להוות כשל ביישום.
- לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריחים.
- יש ליישם "תרמוקיר JF 920" רק לאחר שחלפו 7 ימים מתום ביצוע החיפוי.

נתונים טכניים

משך השמישות לעבודה	כשעה
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ- 0.5 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	גדול מ- 15 מגפ"ס
ספיגות מים לאחר חצי שעה	קטנה מ- 2 גרם
ספיגות מים לאחר 4 שעות	קטנה מ- 5 גרם

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפר' $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

אופן היישום

הכנת התערובת

- יש לשפוך 5.0-5.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול החשמלי.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל עד לקבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף טכני.

אופן הביצוע

- יש למלא את המישקים באמצעות "כוחלר" או כלי מתאים אחר, ולהסיר שאריות מהמשטח בעוד החומר טרי.
- יש לנקות את המשטח באמצעות ספוג יבש, כשעה לאחר ייבוש החומר.
- כדי למנוע הבדלי גוון יש ליישם ברציפות חומר מסדרת ייצור אחת, על פני חזית שלמה.

אשפּרה

יש להתחיל באשפּרה למחרת גמר הביצוע, להרטיב את השכבה במים במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפּרה ביום היישום.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- משטח שיושם ב"תרמוקיר JF 920" אסור לשטוף במים ואסור שיהיה חשוף לגשם לפחות 24 שעות מגמר היישום.
- לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט מכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תאריך עדכון: ינואר 2023