

תרמוקיר JF 920 (כוחלה)

חומר מילוי למישקי אריחים

תקנים

עומד בדרישות ת"י 1661.
יש לעבוד לפי דרישות ת"י 1555 לחיפוי
ת"י 2378 לאבן טבעית, ות"י 1872 לאבן
מלאכותית.
בעל תו ירוק.



סוג

CG2W

צבע

על פי לוח הגוונים של תרמוקיר
סוג ומשקל אריזה

שק, 25 ק"ג

מספר במשטח

84 יח'



- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לרוחב ועומק המישקים וליישום בפועל.

רקע ותשתית

- התשתית המיועדת צריכה להיות יבשה, נקיה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול להוות כשל ביישום.
- לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריחים.
- יש ליישם "תרמוקיר JF 920" רק לאחר שחלפו 7 ימים מתום ביצוע החיפוי.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס, למוצר זה.

תכונות ושימושים עיקריים

- למילוי מישקי אריחים לרבות אריחי אבן, שיש, וכד'.
- רוחב המישקים: 5-25 מ"מ.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- מותאמת במיוחד לאקלים הישראלי.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

תצרוכת "תרמוקיר JF 920" משתנה בהתאם למידות האריחים ורוחב המישקים. ראה טבלה להלן:

טבלת עזר להערכת כמות רובליט נדרשת, ק"ג/מ"ר

מידות האריחים (ס"מ)					רוחב מישק (מ"מ)
60X60	30X60	40X40	30X30	20X20	
0.50	0.75	0.75	1.00	1.50	10
0.75	1.13	1.13	1.50	2.25	15
1.00	1.50	1.50	2.00	3.00	20
1.25	1.88	1.88	2.50	3.75	25

- נתוני הטבלה מתייחסים למילוי בעובי 10 מ"מ.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון

אוגוסט 2017

אופן ההשמה

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-7 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבב באמצעות ערבול חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

- לפני יישום הכוחלה יש להרטיב את המישקים בספוג לח.
- יש למלא את המישקים באמצעות "כוחלר" או כלי מתאים אחר, ולהסיר שאריות מהמשטח בעוד החומר טרי.
- הניקוי הסופי יתבצע לאחר שהחומר מתקשה (כשעה)

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משטח שיושם ב"תרמוקיר JF 920" אסור לשטוף במים ואסור שיהיה חשוף לגשם לפחות 24 שעות מגמר היישום.
- לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעניניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.