

תרמוקיר JF 920 (כוחלה)

חומר מילוי למישקי אריחים

תקנים

עומד בדרישות ת"י 1661.
יש לעבוד לפי דרישות ת"י 1555 לחיפוי
ת"י 2378 לאבן טבעית, ות"י 1872 לאבן
מלאכותית.
בעל תו ירוק.



סוג

CG2W

צבע

על פי לוח הגוונים של תרמוקיר
סוג ומשקל אריזה

שקית, 5 ק"ג / שק, 25 ק"ג

מספר במשטח

4 יח' בקרטון, 24 קרטונים / 80 יח'



טבלת עזר להערכת כמות רובליט נדרשת, ק"ג/מ"ר

מידות האריחים (ס"מ)					רוחב מישק (מ"מ)
60X60	30X60	40X40	30X30	20X20	
0.50	0.75	0.75	1.00	1.50	10
0.75	1.13	1.13	1.50	2.25	15
1.00	1.50	1.50	2.00	3.00	20
1.25	1.88	1.88	2.50	3.75	25

- נתוני הטבלה מתייחסים למילוי בעובי 10 מ"מ.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לרוחב ועומק המישקים וליישום בפועל.

רקע ותשתית

- התשתית המיועדת צריכה להיות יבשה, נקיה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול להוות כשל ביישום.
- לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריחים.
- יש ליישם "תרמוקיר JF 920" רק לאחר שחלפו 7 ימים מתום ביצוע החיפוי.

אזהרה

חל איסור מוחלט על ערבוב המוצר עם גבס ו/או מוצרים המכילים גבס, למניעת כשל לאחר היישום.

תכונות ושימושים עיקריים

- למילוי מישקי אריחי אבן, שיש וכד'.
- רוחב המישקים: 5-25 מ"מ.
- ליישום פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- מותאמת במיוחד לאקלים הישראלי.

נתונים טכניים

- משך השמישות לעבודה: כשעה.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-15 מגפ"ס.
- חוזק הדבקות במתיחה בגיל 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.

ספיגות מים

- קטנה מ-2 גרם אחרי חצי שעה.
- קטנה מ-5 גרם אחרי 4 שעות.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

תצרוכת "תרמוקיר JF 920" משתנה בהתאם למידות האריחים ורוחב המישקים. ראה טבלה להלן:

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמכונה לצרכיו, התאמת המוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



אופן ההשמה

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבב באמצעות ערבב חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

- לפני יישום "תרמוקיר JF 920" יש להרטיב את שטח המישקים בספוג לח.
- יש למלא את המישקים באמצעות "כוחלר" או כלי מחאים אחר, ולהסיר שאריות מהמשטח בעוד החומר טרי.
- יש לנקות את השטח באמצעות ספוג יבש, כשעה לאחר ייבוש החומר.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משטח שיושם ב"תרמוקיר JF 920" אסור לשטוף במים ואסור שיהיה חשוף לגשם לפחות 24 שעות מגמר היישום.
- לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 45865

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון

נובמבר 2014