

מפרט טכני למוצר

עמוץ 1 מתוך 2



טרמונייר PL 182 (שפכטל חוץ)

שכבת החלקה עדינה במיוחד

תקנים

עומד בדרישות ת"י 1920 לטייח צמנטי,
מתאים לדרישות ת"י 5075 לממ"ד.
בעל תוו י록.
המוצר עבר תהליך LCA - ניתוח מחזור חיים
נשא הצהרה סביבתית EPD

צבע

לבן
סוג ומשקל אריזה
שק, 20 ק"ג
מספר שקים במחטה
84 שקים



רקע וחשתית

- טיח, בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תא מואושפר באוטוקל卜, בלוק "פומיס", בלוק קרמי, סיליקט.
- יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, מליחים, שמן ובכל גורם אחר היכול לגרום בשל בביצוע.

ازורה

חול איסור מוחלט על ערבות המוצר עם גבס ו/או מוצרים המכילים גבס, למניעת כשל לאחר היישום.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-8.0 ליטר מים נקיים, לכלי קיבול מתאימים ונקי מכל שרירות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבב באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחת, עדינה ונקייה. באמצעות ערבל מכני עד כ-5 דקות יש לערבל ערבל קצר נוספת. לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבל ערבל קצר נוספת. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להציג לרמתה בעידות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם האגף הטכני.

אופן היישום-המשר

אופן ההשמה

יש למלוח על התשתית שכבה דקה ומוחודקת באמצעות מרית חלקה בעובי הדרוש לכיסוי השטח. לאחר ייבוש מלא יש למורוח שכבה נוספת ולהחילק באמצעות ספוג לחומרית חלקה.

- להחלפת קירות בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תא מואושפר באוטוקל卜, בלוק "פומיס" בלוק קרמי וסיליקט.
- משמש כשבב גמר לטייח.
- משמש כשבב הכנעה עדינה לצבע.
- מונע חדירת מים.
- לשימוש חיצוני ופנימי.
- תערובת מוכנה לשימוש בחוספת מים בלבד.

נתוניים טכניים

- משקל מוחבאי לאבקה: כ-1.20 ק"ג/ליטר.
- חזוק הדבקות במתיחה לאחר 28 ימים: גודל מ-0.3 מגפ"ס.
- חזוק בלחיצה לאחר 28 ימים: גודל מ-2.0 מגפ"ס.
- משך שימושות לעבודה: כשעה.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

צרכים אופיינית

1.2 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. הצרוכת עשויה להשתנות בהתאם תנאי התשתית ולאופן היישום.

מפרט טכני למוצר

עמ"ז 2 מתקן 2



פרטי קשר
תרמודקיר תעשיות (1980) בע"מ
כתובת חורשים 4586500
טלפון 03-6333318
פקס 03-6333498
אימייל termokir@termokir.co.il
אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון
ינואר 2023

- עובי כולל לישום: 3-15 מ"מ.

ASFERA

יש להתחילה באשפירה למחורת גמר הביצוע, להרטיב את השכבה במים במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמיים ביום. באזרורים בהם התייבשות מהירה, יש להתחילה באשפירה ביום היישום.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים ממועד היצור, כשהוא מאוחסן באוריזתו המקורי ובתנאים המומליצים.
- אחסן המוצר עם חומרים/חומרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טוחה והטמפרט המותרת לישום: 5-35°C צלזום.
- מוצר זה אין לישם במערכת הכלולת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תירובות שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- אין לישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- יש להקפיד ולעבד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציג החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקליל, יש להגן היטב על העור והעיניהם. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ול איכות החומרים בלבד ואין בה באה במקומות אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמת לモוצרי אחרים עימם בא המוצר בפגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים והמלצות ללא הורעה מוקדמת. באחריות המבצע להடפס בעדכנים האחרונים.