



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

תרמוקיר SE 941 XR

משחה ביטומנית מהירת התקשרות

צבע
שחור
סוג ומשקל אריזה
דלי, 18 ק"ג
מספר דליים במשטח
27 יח' במשטח



רקע ותשתית

בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק "פומיס" וכד'.

יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

אופן היישום

טרם היישום יש לערבב את החומר בתוך הדלי באמצעות ערבול מכני או כלי מתאים אחר

רצפות ב"חדרים רטובים" ומרפסות עד כ-15 מ"ר

- יישום "תרמוקיר SE 941 XR" באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים, בשכבה אחת מלאה, כ-4.5 ק"ג/מ"ר (כ-4 מ"מ לאחר ייבוש). יש למרוח את החומר בהידוק מרבי, כך שהתשתית תיספג במלואה. לאחר מכן יש להוסיף חומר ולהברישו עד הגעה לעובי הנדרש.

הערה:

- יש להמתין לפני השלב הבא במערכת (כיסוי ו/או בדיקת הצפה) 2-4 ימים (בהתאם לתנאי מזג האוויר)

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרות ליישום: 30°-7° צלזיוס.

תכונות ושימושים עיקריים

- לאיטום רצפות ב"חדרים רטובים", מרפסות וכד'.
- לאיטום אלמנטים תת קרקעיים מבטון.
- תערובת מוכנה לשימוש ללא דילול.
- ליישום בהתזה או באמצעות מברשת זפתים

נתונים טכניים

- משקל סגולי: 1.0 ק"ג/ל'
- צמיגות: מעל 20,000 סנטיפואז.
- נזילות ב 90°C: החומר אינו מחליק ואינו נוזל.
- גישור ע"פ סדקים: עד 2 מ"מ

חידרות מים:

- בלחץ חיובי של 1.0 אטמוספירה במשך 48 שעות (בשכבה בעובי 2.5 מ"מ): לא עברו מים
- אינו מתנתק במים עומדים

הרכב החומר

חומר ביטומני אלסטומרי בתוספת פולימרים.

תצרוכת אופיינית

כ-4.5 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



הנחיות כלליות-המשך

- יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
- להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון

פברואר 2018