



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET PR 005

פריימר נוזלי מהיר התקשרות

תקנים


יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק 3.
יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 5566 חלק 2.

צבע

סגול

סוג ומשקל אריזה

דלי, 5 לי' (ב-6.5 ק"ג)



הרכב החומר

תחליב אקרילי, אגרגטים מדורגים, מוספים מיוחדים.

הספק אופייני

כ- 200-100 גר'/מ"ר. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית ולאופן היישום.

אופן היישום

- יש לערבב את הפריימר בתוך הדלי עצמו לפני השימוש.
- יש ליישם את הפריימר באמצעות רולר או מברשת או כלי מתאים אחר.
- יש להקפיד על כיסוי מלא של התשתית.
- יש לוודא כי החומר יבש למגע, טרם ביצוע השכבה הבאה במערכת.

תכונות ושימושים עיקריים

- פריימר לדבקים צמנטיים בעבודות ריצוף.
- מתאים במיוחד למערכת ריצוף חדש על גבי ריצוף קיים (אריחי פורצלן וקרמיקה, טרצו, אבן טבעית, שיש).
- פריימר ללוחות פוליסטירן המיוצרים בשיחול (XPS).
- חותאם במיוחד לתשתיות לא סופגות.
- מכיל חול קוורץ המקנה חוזק אחיזה משופר.
- בעל כושר התחברות מלאה לתשתית.
- בעל ייבוש מהיר (כ-45 דקות), בהתאם לתנאי מזג האוויר.
- המוצר מוכן לשימוש ללא דילול.

נתונים טכניים

משקל סגולי: כ-1.3 ק"ג/ליטר

חוזק הידבקות במתיחה:

• לאחר 6 שעות: גדול מ-0.5 מגפ"ס.

• לאחר 28 יום: גדול מ-1.0 מגפ"ס.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש להקפיד על אוורור נאות בזמן היישום.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- ביישום החומר באמצעי שאינו רולר או מברשת, כגון איירלס, יש לעטות כפפות ולחבוש משקפי מגן.
- יש להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



תאריך עדכון

ספטמבר 2020

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET