

## SAKRET PR 007

### פריימר אבקתי מהיר התקשרות

צבע  
אפור  
אריזה ומשקל  
שק, 20 ק"ג  
מספר שקים במשטח  
84



### תקנים והסמכות

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק 3.  
יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 5566 חלק 2.  
בעל תו ירוק  
המוצר עבר תהליך LCA - ניתוח מחזור חיים.  
נושא הצהרה סביבתית EPD.

### תכונות ושימושים עיקריים

- פריימר לעבודות חיפוי וריצוף.
- מתאים ליישום במערכת ריצוף חדש על גבי ריצוף קיים.
- לכיסוי הרשת בגב לוחות אבן טבעית, שיש, לפני עבודות ריצוף ו/או חיפוי.
- פריימר ללוחות פוליסטירן המיוצרים בשיחול (XPS).
- מתאים לשימוש בגשרי קור, כשכבה צמנטית על לוחות פוליסטירן, לפני יישום שכבת יסוד ("הרבעה").
- מתאים לתשתיות כגון פח, מתכת, שליכת צבעוני.
- בעל כושר התחברות מלאה לתשתית.
- בעל ייבוש מהיר (כ-60 דקות), בהתאם לתנאי מזג האוויר.
- ליישום פנימי וחיצוני.
- המוצר מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.

### הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים

### תצרוכת אופיינית

כ- 20 מ"ר לשק אחד (כ- 0.7-0.9 ק"ג/מ"ר). התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

**נתונים טכניים**

משך שמישות לעבודה	כ- 45 דקות
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 6 שעות	גדול מ- 0.5 מגפ"ס
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ- 1.0 מגפ"ס

\*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה במפ" 2°C ± 23°C ולחות יחסית 50% ± 5%

**אופן היישום****הכנת התערובת**

- יש לשפוך 5.5-6.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול החשמלי.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבב עד לקבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- לאחר המתנה של כ-3 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף טכני.

**אופן הביצוע**

- יש למרוח שכבה דקה ואחידה על גבי התשתית באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים.
- יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.
- יש לוודא כי החומר יבש למגע, לפני יישום השכבה הבאה במערכת.
- בשימוש ב" SAKRET PR 007" לכיסוי הרשת, בגב לוחות אבן טבעית, יש להמתין 1.5-2 ש' לפני ביצוע ההדבקה.

**הנחיות כלליות**

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

### אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

### אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תאריך עדכון: אוקטובר 2023