



LICENSEE OF SAKRET

SAKRET JF 930

רובה אקרילית למילוי מישקים

סיווג
CG2 WA
צבע
על פי לוח הגוונים של תרמוקיר
אריזה ומשקל
שק, 15 ק"ג - 100 יח' במשטח
שק, 5 ק"ג - 4 יח' בקרטון



תקנים והסמכות

בעל תו תקן ישראלי 1661.
יש לעבוד לפי דרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף ות"י 5566 לריצוף.
בעל תו ירוק.
המוצר עבר תהליך LCA - ניתוח מחזור חיים.
נושא הצהרה סביבתית EPD.

תכונות ושימושים עיקריים

- למילוי מישקי אריחים בקירות ורצפות.
- מתאימה במיוחד ל"חדרים רטובים" ובריכות שחיה.
- רוחב המישקים: 3-10 מ"מ.
- מיוצרת בטכנולוגיה למניעת Washing Effect.
- מותאמת במיוחד לאקלים הישראלי.
- מהירת התקשרות, ניתנת לדריכה כ- 2-3 שעות לאחר גמר היישום ("דריכה קלה").
- ספיגות מים מופחתת ועמידות גבוהה בשחיקה.
- גוונים עמידים לאורך זמן.
- עמידה לעובש ופטריות (אנטיבקטריאלי). קלה לניקוי ודוחה לכלוך.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

תצרוכת "תרמוקיר JF 930" משתנה בהתאם למידות האריחים ורוחב המישקים. ראה טבלה להלן:





מידות האריחים (ס"מ)				רוחב מישק (מ"מ)
60X120	80X80	60X60	30X60	
0.081	0.081	0.108	0.162	3
0.108	0.108	0.144	0.216	4
0.135	0.135	0.180	0.27	5

*טבלת עזר להערכת כמות כוחלה נדרשת, ק"ג/מ"ר

- נתוני הטבלה מתייחסים למילוי בעומק 8 מ"מ.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לרוחב ועומק המישקים וליישום בפועל.

רקע ותשתית

- התשתית המיועדת צריכה להיות יבשה, נקיה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול להוות כשל ביישום.
- לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדדי האריחים.
- יש ליישם "תרמוקיר JF 930" רק לאחר שחלפו 7 ימים מתום ביצוע החיפוי/ריצוף, או לחילופין לאחר כ-4 שעות כחלק ממערכת מהירת התקשרות.

נתונים טכניים

משך השמישות לעבודה	כ-40 דקות
משך המתנה לניקוי ועיבוד	30-10 דקות
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ- 0.5 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	גדול מ- 15 מגפ"ס
חוזק כפיפה לאחר 28 יום	גדול מ- 4 מגפ"ס
התכווצות	קטנה מ- 0.2%
ספיגות מים לאחר חצי שעה	קטנה מ- 2 גרם
ספיגות מים לאחר 4 שעות	קטנה מ- 5 גרם
עמידות בשחיקה	קטנה מ- 1000 ממ"ק

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפר' $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

אופן היישום

הכנת התערובת - שק 15 ק"ג

- יש לשפוך 3.5-4.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול החשמלי.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל עד לקבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף טכני.



LICENSEE OF SAKRET

הכנת התערובת - שק 5 ק"ג

- יש לשפוך כ-1.4 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים
- ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול החשמלי.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל עד לקבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבול ערבול קצר נוסף.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף טכני.

אופן הביצוע

- יש למלא את המישיקים באמצעות מרית גומי בזווית אלכסונית לקווי המישיקים, ולהסיר את שאריות "SAKRET JF 930" מהמשטח באמצעות מרית גומי בעוד החומר טרי.
- יש לאפשר לחומר להתקשות בתוך המישיקים במשך 10-30 דקות (בהתאם לסוג האריח).
- יש לנקות את עודפי "SAKRET JF 930" בספוג לח ללא הפעלת לחץ, לאחר התקשותו בתוך המישיקים.
- יש לנקות את השטח באמצעות ספוג לח, כ-30 דקות לאחר ייבוש החומר.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משטח שיושם ב "SAKRET JF 930" אסור לשטוף במים ואסור שיהיה חשוף לגשם לפחות 6 שעות מגמר היישום.
- ההליכה על הרצפה מותרת:
- לאחר 48 שעות מגמר היישום.
- לאחר 12 שעות מגמר היישום, כחלק ממערכת מהירות התקשרות
- לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.



אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תאריך עדכון: יולי 2024