



## מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

### SAKRET SE 963

איטום סיליקוני גמיש

#### תקנים

עומד בדרישות ת"י 1536 לחומרי איטום. נבדק לפי ISO 8339. יש לעבוד לפי הנחיות תקנים ישראליים 5566, 2378, 1555

#### צבע

על פי לוח הגוונים של תרמוקיר  
סוג ומשקל אריזה  
שפורפרת, 300 מ"ל  
מספר יח' באריזה

25



#### נתונים טכניים

- כושר תנועה: 25%
- צפיפות: כ-1 ק"ג/מ"ק
- שקיעה: 2 מ"מ  $\leq$
- זמן היווצרות קרום בתנאי מעבדה: כ-20 דקות
- קצב ייבוש: 3 מ"מ כל 24 ש'

#### הרכב החומר

סיליקון ניטרילי טהור

#### תצרוכת אופיינית

12 מ'יח' - למישקים במידות 5/5 מ"מ  
3 מ'יח' - למישקים במידות 10/10 מ"מ

#### תכונות ושימושים עיקריים

- למילוי ואיטום מישקי התפשטות, בשימוש בכל סוגי אריחי הקרמיקה, בעבודות ריצוף וחיפוי
- למילוי ואיטום מישקי התפשטות, במערכת ריצוף ו/או חיפוי באבן טבעית/מלאכותית ללא הכתמת האבן
- מתאים ליישום ב"חדרים רטובים"
- עמיד בקרינת UV ובפגעי מזג האוויר
- מונע היווצרות עובש ופטריות
- בעל כושר הדבקות גבוה לזכוכית, משטחים מזוגגים ומתכות כגון אלומיניום ונחושת
- לשימוש פנימי וחיפוי
- קל ונח לשימוש
- תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות  $-40^{\circ}\text{C}$   $+150^{\circ}\text{C}$

#### פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



## מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

### אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנחיות וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



תאריך עדכון  
חאי 2020

### אופן היישום

#### רקע ותשתית

- המישק המיועד למילוי יהיה יבש, נקי וללא עקבות של כל גורם העלול לגרום כשל ביישום.
- לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזיתות וצדי האריחים.

#### אופן ההשמה

- יש להשתמש בפריימר מסוג "SAKRET PR 002" לפני יישום "SAKRET SE 963" בבריכות שחייה ובמקומות עם מים עומדים.
- יש ליישם את החומר באמצעות אקדח מתאים.
- יש למלא את המישקים ברצועה מתמשכת, בלחץ מתון על ההדק, למילוי אחיד של המישק.
- יש להחליק את החומר באמצעות כלי מתאים מיד לאחר היישום.

### הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף בהרבה מים.

### פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET