



## מפרט טכני לחוצר

עמוד 1 מתוך 3

## SAKRET AD 600 XL

דבק צמנטי רב כיסוי גמיש

### תקנים

עומד בדרישות ת"י 4004.  
יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף ו- ת"י 5566 לריצוף.  
בעל תו ירוק המוצר עבר תהליך LCA (ניתוח מחזור חיים)  
נושא הצהרה סביבתית EPD



### סוג

C1T S1

### צבע

לבן אפרפר

סוג ומשקל אריזה

שק, 25 ק"ג

מספר שקים במשטח

66



### • תערוכת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

#### נתונים טכניים

- משך השמישות לעבודה : כשעה.
- משך הזמן החופשי (OPEN TIME) : 20 דקות.
- חוזק הידבקות בגזירה לאחר 28 יום: גדול מ- 1.0 מגפ"ס.
- הצטמקות קווית: קטנה מ-0.1%.
- עיווי רוחבי (גמישות): גדול מ-2.5 מ"מ

#### חוזק הידבקות במתיחה

- לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ- 0.5 מגפ"ס.
- לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור: גדול מ- 0.5 מגפ"ס
- לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה רגילים + 21 יום טבילה במים: גדול מ- 0.5 מגפ"ס.

### תכונות ושימושים עיקריים

- מתאים במיוחד לחיפוי אריחים בעלי ספיגות גבוהה (מעל 10%)
- מוצר בעל הספק גבוה, כ-50% יותר מדבק רגיל
- ללוחות פסיפס, אריחי קרמיקה ופורצלן על בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, טיח, לוחות גבס, בלוק גבס
- לריצוף ולחיפוי קירות
- מתאים לריצוף אבן טבעית, אבן מלאכותית ושיש
- עובי שכבת הדבק בחיפוי 10-3 מ"מ.
- עובי שכבת הדבק בריצוף 10-5 מ"מ
- לשימוש פנימי
- מוצר נח וקל לשימוש

### פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



## מפרט טכני לחוצר

עמוד 2 מתוך 3

### אופן ההשמה

- יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
- על שכבת הדבק הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, בסריקה רוחבית.
- הסריקה תעשה בזווית של כ-60° כלפי התשתית. עומק השן בהתאם למידות האריח.
- חובה למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
- יש להצמיד את האריח תוך כדי מלטול הידוק לשכבת הדבק הטרייה ("רטוב על רטוב"), ולהדק באמצעות פטיש גומי.
- בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.
- את המישקים יש למלא בחומר מילוי מסוג "SAKRET JF 930" 7 ימים לפחות לאחר סיום ההדבקה.
- עובי שכבת הדבק בחיפוי-10-3 מ"מ
- עובי שכבת הדבק בריצוף 5-10 מ"מ

### הערות

- בחיפוי על תשתית בלוק גבס/טיח גבס יש למרוח לפני היישום פריימר מסוג "SAKRET PR 004" או "SAKRET PR 008" ולהמתין להתייבשות מלאה.
- בריצוף על תשתית קיימת כגון טרצו, קרמיקה, פורצלן, אבן טבעית, שיש, אבן מלאכותית יש ליישם פריימר מסוג "SAKRET PR 005" או "SAKRET PR 007"

### בדיקת כיסוי הדבק

- במהלך העבודות, לאחר הידוק האריחים, יש לדגום אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו. יש לבדוק את מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב-85% משטחו לפחות. יש לבצע בדיקה ראשונה לאחר הדבקה של 1 מ"ר.

### הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים קלים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

### תצרוכת אופיינית

כ-0.95 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

### רקע ותשתית

- יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את שכבות הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
- יום לפני היישום יש לנקות/או לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.
- לפני חיפוי על בלוק גבס/טיח גבס יש ליישם על התשתית פריימר מסוג "SAKRET PR 004" או "SAKRET PR 008"

### אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

### אופן היישום

#### הכנת התערובת

יש לשפוך כ-10.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבול חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבול ערבול קצר נוסף. משלב זה הדבק מוכן לשימוש.

כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות מתאימה לחוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף הטכני.

### פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



## מפרט טכני למוצר

### עמוד 3 מתוך 3

לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת.  
באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



### תאריך עדכון ינואר 2023

• הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

#### הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ("רטוב על רטוב").
- ההליכה על הרצפה לפני מילוי המישקים, מותרת רק לאחר 72 שעות לפחות מגמר יישום ההדבקה.
- אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 24 שעות מגמר היישום.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

#### אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות

#### פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET