



MO 028

## מפרט טכני לחוצר

עמוד 1 מתוך 3

## SAKRET MO 028

גראוט צמנטי חתפסט לעיגון ולביסוס

### תקנים

נבדק לפי EN 196-1  
בעל תו ירוק  
המוצר עבר תהליך LCA (ניתוח מחזור חיים)  
נושא הצהרה סביבתית EPD

### צבע

אפור  
סוג ומשקל אריזה  
שק, 25 ק"ג  
מספר שקים במשטח  
84



לאחר 7 ימים: גדול מ- 35.0 מגפ"ס  
לאחר 28 יום: גדול מ- 40.0 מגפ"ס

### חוזק כפיפה

לאחר 28 יום: גדול מ- 6.0 מגפ"ס

### הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרף, מוספים מיוחדים

### תצרוכת אופיינית

כ- 2.0 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

### אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

### תכונות ושימושים עיקריים

- לביסוס ולעיגון עמודים, מסילות, קורות וקונסטרוקציות מתכת שונות
- שכבה לחילוי והשלחת יציקות בטון
- בעל חוזק ראשוני גבוה
- חתפסט ואינו מתכווץ
- "תופח", ללא שקיעה
- מגן בפני שיתוך (קורוזיה)
- לשימוש חיצוני ופנימי
- עובי ליישום 10-80 מ"מ

### נתונים טכניים

- משך שמישות לעבודה: כחצי שעה
- שינוי נפח: 0 - 1%
- התפלסות (בדיקת קונוס): 900 מ"מ - 800 מ"מ
- תכולת כלורידים: פחות-0.1%
- גודל הגרגר: 1.4 מ"מ

### חוזק לחיצה

לאחר 1 ימים: גדול מ- 20.0 מגפ"ס  
לאחר 3 ימים: גדול מ- 30.0 מגפ"ס

### פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ  
קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



MO 028

## מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 3

- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציגי החברה.

### אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



### אופן היישום

#### הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 4.0 ליטר מים לשק 25 ק"ג לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות מכונה מתאימה עד קבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים.

**כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף הטכני**

#### אופן ההשמה

- יש לנקות את התשתית באמצעות התזת מים בלחץ או בכל שיטה מתאימה אחרת.
- על התשתית להיות חזקה, יציבה ונקייה מחלקים רופפים, שמן, שאריות צבע וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע.
- לפני יישום "SAKRET MO 028", יש להרטיב את התשתית.
- יש לשפוך את התערובת סביב האלמנט אותו נדרש לעגן.
- עובי ליישום 80-10 מ"מ.

### הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפי' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)

### פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



MO 028

מפרט טכני לחוצר

עמוד 3 מתוך 3

תאריך עדכון

ינואר 2023

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל [termokir@termokir.co.il](mailto:termokir@termokir.co.il)

אתר [www.termokir.co.il](http://www.termokir.co.il)



LICENSEE OF SAKRET