



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET SE 948 (יריעת איטום גמישה)

יריעת איטום קירות ורצפות

תקנים

עומד בדרישות תקן 1928 EN

צבע

צהוב

סוג אריזה

קופסה

מס' יחידות באריזה

1

**SE
948**

מידות הירעה

אורך 30 מ', רוחב 1 מ', עובי 0.50 מ"

רקע ותשתיות

- לוחות גבס, בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק "פומיס" ועוד.

אופן היישום

- הסרת אבק, מליחים, שמן וכל גורם אחר היוביל לగרום כשל בכיצוע מהתשתיות.
- הדבקת הירעה באמצעות דבק ממושחת "AD", בהתאם לסוג האריח שיחופה.
- באזורי החיפוי בין יריעת לירעה ובין יריעת ליריעות פינה, יש לישם "תרמומוקיר SE 970 (פלסטוסיל)" או "תרמומוקיר SE 980 (אלסטוסיל)", בהתאם לתשתיות.

תכונות ושימושים עיקריים
לAITOM קירות ב"חדרים רטובים", מטבחים תעשייתיים, רצפות ומופסות חיצונית ("בלקון")

• בעל אלסטיות גבוהה
עםידה בסביבה חומצית ואלקלית.

• לשימוש פנימי וחיצוני.

• תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות

$-30^{\circ}\text{C} - +90^{\circ}\text{C}$.

• קל ונוח לשימוש.

תchnים טכניים

• חוזק קרייה: $<1.5 \text{ אטם}$.

• עמידות בלחץ מים: $<1.5 \text{ אטם}$.

הרכב החומר

אלסטומר תרמופלסטי בציפוי פוליפרופילן לא ארג

פרטי קשר

תרמומוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיובץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

fax 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF **SAKRET**



מפורט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באחלה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכי, התאמת למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתחדרנו בעדכונים האחרונים.

הנחיות כלilioת

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים ממועד הייצור, כשהוא מאוחסן באיזוטו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טוחה הטמף' המותרת לישום: 35°-5° צליוס..
- יש להגן על החומר מפני קרינה אולטרארה סגולית במשך מספר שבועות לאחר התקנה.
- יש להKEEP ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות



תאריך עדכון
אפריל 2018

פרטי קשר

תרומותקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיובץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

fax 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET