



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 3

SAKRET JF 930

רובה אקרילית

תקנים

בעל תו תקן ישראלי 1661.
יש לעבוד לפי דרישות ת"י 1555 לחיפוי
וריצוף ות"י 5566 לריצוף.



סוג

CG2 WA

צבע

על פי לוח הגוונים של תרמוקיר.

סוג ומשקל אריזה

שק, 15 ק"ג-100 יח' במשטח
שקית, 5 ק"ג-1 שקית בדלי
שקית, 1 ק"ג-2 שקיות בדלי



נתונים טכניים

- משך השמישות לעבודה: כ-30-40 דקות.
- זמן המתנה לניקוי ועיבוד: כ-30-10 דקות.
- חוזק בכפיפה לאחר 28 יום: גדול מ-4.0 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-15.0 מגפ"ס.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
- התכווצות קטנה מ-0.2%.
- עמידות גבוהה בשחיקה: קטנה מ-1000 ממ"ק.

ספיגות מים מופחתת

- קטנה מ-2 גרם אחרי חצי שעה.
- קטנה מ-5 גרם אחרי 4 שעות.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תכונות ושימושים עיקריים

- למילוי מישקי אריחים בקירות ורצפות.
- מתאימה במיוחד ל"חדרים רטובים" ובריכות שחיה.
- רוחב המישקים: 3-10 מ"מ.
- מיוצרת בטכנולוגיה למניעת Washing Effect.
- מהירת התקשרות, ניתנת לדריכה כ-2-3 שעות לאחר גמר היישום ("דריכה קלה").
- ספיגות מים מופחתת.
- עמידות גבוהה בשחיקה.
- גוונים עמידים לאורך זמן.
- עמידה לעובש ופטריות (אנטיבקטריאלי).
- קלה לניקוי ודוחה לכלוך.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- מותאמת במיוחד לאקלים הישראלי.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 3

אופן ההשמה

הכנת התערובת

שק 15 ק"ג

יש לשפוך מים נקיים בכמות של כ-4.0 ליטר לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבול חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-3 דקות יש לערבול ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

שקיות 5/1 ק"ג

יש לשפוך מים נקיים בכמות של כ-1.4 ליטר לשקית 5 ק"ג או כ-270 מ"ל לשקית 1 ק"ג, לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבול חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-3 דקות יש לערבול ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

- יש למלא את המישים באמצעות מרית גומי בזווית אלכסונית לקווי המישים, ולהסיר את שאריות "SAKRET JF 930" מהמשטח באמצעות מרית גומי בעוד החומר טרי.
- יש לאפשר לחומר להתקשות בתוך המישים במשך 30-10 דקות (בהתאם לסוג האריח).
- יש לנקות את עודפי "SAKRET JF 930" בספוג לח ללא הפעלת לחץ, לאחר התקשותו בתוך המישים.
- יש לנקות את השטח באמצעות ספוג לח, כ-1/2 שעה לאחר ייבוש החומר.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.

תצרוכת אופיינית

תצרוכת "SAKRET JF 930" משתנה בהתאם למידות האריחים ורוחב המישים. ראה טבלה להלן:

טבלת עזר להערכת כמות נדרשת, ק"ג/מ"ר*

רוחב מישק (מ"מ)	מידות האריחים (ס"מ)				
	60X60	30X60	33X33	20X25	10X10
3	0.12	0.18	0.22	0.32	0.72
4	0.16	0.24	0.29	0.43	0.96
5	0.20	0.30	0.36	0.54	1.20
6	0.24	0.36	0.44	0.65	1.44
7	0.28	0.42	0.49	0.76	1.68
8	0.32	0.48	0.57	0.86	1.92
9	0.36	0.54	0.64	0.97	2.10
10	0.40	0.60	0.71	1.08	2.40

- נתוני הטבלה מתייחסים למילוי בעומק 8 מ"מ.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לרוחב ועומק המישים וליישום בפועל.

רקע ותשתית

- התשתית המיועדת צריכה להיות יבשה, נקיה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול להוות כשל ביישום.
- לפני מילוי המישים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריחים.
- ניתן ליישם "SAKRET JF 930" - לאחר שחלפו 7 ימים מתום ביצוע החיפוי ו/או הריצוף.
- לאחר כ-4 שעות כחלק ממערכת מהירת התקשרות.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 3 מתוך 3

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



הנחיות כלליות-המשך

- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משטח שיושם ב "SAKRET JF 930" אסור לשטוף במים ואסור שיהיה חשוף לגשם לפחות 6 שעות מגמר היישום.
- ההליכה על הרצפה מותרת:
- לאחר 48 שעות מגמר היישום.
- לאחר 12 שעות מגמר היישום, כחלק ממערכת מהירת התקשרות.
- לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

תאריך עדכון
אוקטובר 2018

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET