



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 3

SAKRET MO 040

דייס צמנטי לבטון דרוך ולעוגני קרקע

תקנים

עומד בדרישות ת"י 466 חלק 3 לבטון
נבדק לפי EN 196-1
בעל תו ירוק
המוצר עבר תהליך LCA (ניתוח מחזור חיים)
נושא הצהרה סביבתית EPD

צבע

אפור
סוג ומשקל אריזה
שק, 25 ק"ג
מספר שקים במשטח
60 יח'



חוזק כפיפה

- לאחר 28 יום: גדול מ- 8.0 מגפ"ס
- חוזק לחיצה
- לאחר 3 יום: גדול מ- 30.0 מגפ"ס
- לאחר 7 יום: גדול מ- 50.0 מגפ"ס
- לאחר 28 יום: גדול מ- 60.0 מגפ"ס

הרכב החומר

חומרי מליטה, שרף, מוספים מיוחדים

הספק אופייני

כ-15 ליטר לשק אחד. ההספק עשוי להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

אזהרה

תכונות ושימושים עיקריים

- לחילוי מעברי כבלים אנכיים ואופקיים
- לסגירת חללים ו/או מרווחים ברכיבי בטון דרוך
- לקיבוע עוגני קרקע
- מתאים ליישום במנהרות, גשרים, עמודים וכד'
- מתפשט ואינו מתכווץ
- תערובת עדינה ללא אגרגטים
- תערובת מוכנה לשימוש בחוספת מים בלבד

נתונים טכניים

- משך שמישות לעבודה: < 30 דקות
- תפיחה: 0.1 - 0.5%
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ- 2.0 מגפ"ס
- תכולת כלורידים: פחות מ- 0.05%

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 3

- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציגי החברה.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך 8.0-10.0 ליטרים של מים לשק 25 ק"ג (בהתאם לאמצעי הערבול) למיכל הקיבול, הנקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק, ולערבל עד קבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים.

אופן ההשמה

- יש לנקות את החלל המיועד למילוי באמצעות לחץ אוויר או בכל שיטה מתאימה אחרת.
- חלל המילוי צריך להיות חזק ונקי מחלקים רופפים, שמן, וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע.
- לפני יישום "SAKRET MO 040", יש להרטיב קלות את חלל המילוי
- יש לשפוך את התערובת לכל עומק (אורך) החלל עד מילוי

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפי' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני לחוצר

עמוד 3 מתוך 3

תאריך עדכון
ינואר 2023

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET