

תרמוקיר MO 020 (מלט לבניה)

מלט לחיפוי/בניית קירות

תקנים

עומד בדרישות ת"י 1661 לחומר למילוי מישקים.
יש לעבוד לפי דרישות ת"י 2378 חלק 6 לחיפוי בשיטת ה"קיר הכפול".
בעל תו ירוק.



צבע

לבן טבעי / אפור / כורכרי
סוג ומשקל אריזה
שק, 30 ק"ג
מספר שקים במשטח
64



תצרוכת אופיינית

כ-15 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

אזהרה

חל איסור מוחלט על ערבוב המוצר עם גבס ו/או מוצרים המכילים גבס, למניעת כשל לאחר היישום.

אופן היישום

האבנים המיועדות לבנייה/חיפוי תהיינה יבשות, נקיות וללא עקבות אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-5.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבול חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבול קצר נוסף. משלב זה המוצר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

חיפוי בשיטת ה"קיר הכפול":

יש להניח את החומר ע"ג פאת האבן העליונה בכמות הרצויה, ולהתקין את האבן הבאה. יש להדק באמצעות פטיש גומי עד להגעה לעובי הנדרש.
עובי ליישום: 15-5 מ"מ.

חיפוי בשיטת "קיבוע רטוב בהרכבה":

יש למרוח את החומר ע"ג הרקע והרשת בכמות הרצויה, ולמרוח שכבה דקה בגב האבן. יש להתקין את האבן ע"ג הרשת והחומר, להדק ולקבע באמצעות ווים ופטיש גומי עד להגעה לעובי הנדרש.

עובי ליישום: 50-15 מ"מ.

בשימוש ככוחלה למילוי מישקים: עובי ליישום 5-25 מ"מ.

תכונות ושימושים עיקריים

- לחיפוי קירות באבן טבעית בשיטת "הקיר הכפול" ("השיטה ירושלמית").
- לחיפוי קירות באבן טבעית ואבן מלאכותית (סליקט, בטון) בשיטת "קיבוע רטוב" (בהרכבה).
- לבניית קירות בלבני סליקט בשיטת ה"קיר הכפול".
- לבניית קירות פיתוח אקוסטיים בלבנים מלאכותיות.
- לבניית קירות בבלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלאב, בלוק פומיס, בלוק סליקט (שקע תקע) וכד'.
- משמש למילוי מישקים (כוחלה, סוג CG2W).
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

נתונים טכניים

- משך השמישות לעבודה: כשעה.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ- 1.0 מגפ"ס.
- חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 20.0 מגפ"ס.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפי' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת השמה.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- אין לחפות/לבנות אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378 חלק 1.
- אין לעבוד בימי שרב או כשירד גשם.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון

ינואר 2019