



מפרט טכני לחוצר

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET SE 986XR

משחת איטום פוליאוריתנית-ביטומנית, חד רכיבית, מהירת התקשרות

צבע

שחור

סוג ומשקל אריזה

דלי, 15 ק"ג

מספר דליים במשטח

40



תצרוכת אופיינית

1.5-2.0 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת או שתיים. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום באתר

רקע

לפני היישום יש להסיר מהבטון אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

אופן היישום

טרם היישום יש לערבב את החומר בתוך הדלי באמצעות ערבב מכני או כלי מתאים אחר

אופן ההשמה

יש למרוח שכבה דקה ואחידה של "SAKRET SE 986XR" על תשתית יבשה באמצעות כלי מתאים. יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.

יש להמתין להתייבשות השכבה, כ-4-6 שעות לפחות, טרם יישום שכבה נוספת. עובי שתי השכבות כ-2.0 מ"מ.

הערה:

- יש להמתין 24 ש' לפחות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) לפני השלב הבא במערכת (כיסוי ו/או בדיקת הצפה)

תכונות ושימושים עיקריים

- לאיטום רצפות בטון יצוק בפנים וחוץ המבנה.
- מתאים במיוחד לרצפות ב"חדרים רטובים", מרפסות וכד'.
- ליישום באמצעות חברשת זפתים, רולר או בהתזה ב"איירלס"
- תערובת מוכנה לשימוש ללא דילול.

נתונים טכניים

- משקל סגולי: 1.4 ק"ג/ליטר
- כושר התארכות: גדול מ-600%
- קשיות לפי Shore A: גדול מ-75
- חוזק במתיחה: גדול מ-2.0 מגפ"ס
- חוזק הדבקות לבטון: גדול מ-1.5 מגפ"ס

חדירות מים:

- בלחץ חיובי של 1.0 אטמוספירה במשך 24 שעות (בשכבה בעובי 2.0 מ"מ): לא עברו מים
- אינו מתנתק במים עומדים

הרכב החומר

חומר פוליאוריתני-ביטומני אלסטומרי, מלאנים, מוספים מיוחדים

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



SE™ 986XR

מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפי' המותרות ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
- להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.



תאריך עדכון
יולי 2020

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET