



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 3

SAKRET AD 613 GEL

דבק צמנטי ייעודי להדבקת אריחים גדולים

תקנים

עומד בדרישות ת"י 4004.
יש לעבוד ע"פ דרישות ת"י 789
לסטיות מותרות בבנייה
יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 לחיפוי
וריצוף.



סוג וגמישות

C2TE(E) S1

צבע

לבן

סוג ומשקל אריזה

שק, 25 ק"ג

מספר שקים במשטח

72 יח'



נתונים טכניים

- משך השמישות לעבודה: כשעתיים
- משך הזמן החופשי (OPEN TIME): 40 דקות

חוזק הידבקות במתיחה

- לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ- 1.5 מגפ"ס
- לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור: גדול מ- 1.0 מגפ"ס
- לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה + 21 יום טבילה במים: גדול מ- 1.0 מגפ"ס
- עיווי רוחבי (גמישות): גדול מ- 2.5 מ"מ.

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ- 1.20 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

תכונות ושימושים עיקריים

- "טכנולוגית GEL" ייחודית המעניקה:
 - * עבירות גבוהה במיוחד המאפשרת פיזור אחיד של הדבק.
 - * דבק שאינו "גולש" במיוחד במידות אריח גדולות.
 - * דבק בעל "זמן חופשי" ארוך מאוד.
- מתאים לאריחי קרמיקה בעלי ספיגות עד 10%.
- עובי שכבת הדבק 5-10 מ"מ.
- לשימוש פנימי
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 3

רקע ותשתית

- בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, טיח, לוחות גבס וכד'
- יש לוודא שהרקע ישר מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
- יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום

יש לשפוך כ- **10.0** ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה הדבק מוכן לשימוש.

אופן ההשמה עבודות חיפוי

- יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
- על שכבת הדבק הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, בסריקה רוחבית.
- הסריקה תעשה בזווית של כ- 60° כלפי התשתית. עומק השן 10 מ"מ לפחות.
- יש למרוח על גב האריח שכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
- על שכבת הדבק הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, בסריקה אנכית. עומק השן 10 מ"מ לפחות.
- מצמידים את האריח למקומו ומהדקים באמצעות פטיש גומי.
- בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.
- יש למלא את המישקים, שבוע לפחות לאחר סיום העבודות בחומר מילוי כגון "SAKRET JF 930" (רובה אקרילית).

אופן ההשמה עבודות ריצוף

- יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
- על שכבת הדבק הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, בסריקה רוחבית.
- הסריקה תעשה בזווית של כ- 60° כלפי התשתית. עומק השן 10 מ"מ לפחות.
- יש למרוח על גב האריח שכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
- מצמידים את האריח למקומו ומהדקים באמצעות פטיש גומי.
- בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.
- יש למלא את המישקים, שבוע לפחות לאחר סיום העבודות בחומר מילוי כגון "SAKRET JF 930" (רובה אקרילית).

בדיקת כיסוי הדבק

- במהלך עבודות החיפוי, לאחר הידוק האריחים, יש לדגום אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו. יש לבדוק את מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב-85% משטחו. יש לבצע בדיקה ראשונה לאחר הדבקות האריח הראשון.
- הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא החיבש ("רטוב על רטוב").

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 3 מתוך 3

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



הנחיות כלליות-המשך

- אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים לפחות 72 שעות מגמר היישום.
- יש להיוועץ עם מחלקת הדרכה לפני שימוש באריחים "מדוקקים"
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

תאריך עדכון

מאי 2020

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET