



חדרים טובים



תרמוקיר

מפרט טכני ל"חדרים טובים"

עמוד 1 מתוך 2

מערכת לריצוף וחיפוי "חדרים טובים"

אריחי פורצלן וקרמיקה על קירות בלוקי גבס

הוראות להכנת התשתית - יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מגמר היציקה. - יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים. - יש לקצץ חוטי קשירה. - יש לשטוף ולנקות משמן, אבק ומלחים. - יש להגן על זיון גלוי בפני שיתוך ולסתום חורים. - יש לבצע את המערכת לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.	המערכת כוללת ריצוף - שכבות איטום. - שכבת התקנת אריחים. - מילוי מישקים. חיפוי קירות - שכבת איטום. - שכבת הדבקת אריחים. - מילוי מישקים.	תקנים ישראלים רלוונטיים ת"י 4004 דבק לאריחים. ת"י 1661 לרובה. ת"י 314 לאריחי קרמיקה. ת"י 1925 לבלוקי גבס. ת"י 1555 לחיפוי וריצוף חלקים 2,3. ת"י 1925 לבלוקי גבס
--	--	--

כללי

יציקת חגורת בטון באמצעות "תרמוקיר 011 MO" (בטון ב-30) בהתאם לדרישות המתכנן והתקנת לוחות הגבס בהתאם לדרישות ת"י 1924.

ביטון הצנרת והעגלה ("דולקה") באמצעות "תרמוקיר 020 MO" (מלט לבניה) בכל היקף החדר. יש לבצע אשפזה כנדרש, ולהמתין לפחות 48 שעות לפני המשך העבודות.

מומלץ ליישם "תרמוקיר AX" רשת סיבי זכוכית עמידה באלקלי ב"דולקות".

יש להתקין צווארון תואם לחומר האיטום סביב אביזרי הניקוז בהתאם להנחיות המתכנן.

טיפול בנקודות התורפה

- התקנת "SAKRET SE 943" או "SAKRET SE 945" (צווארון איטום גמיש) ביציאות צנרת אינסטלציה וחשמל.
- התקנת פינות איטום "SAKRET SE 946" (פינת איטום גמישה חיצונית) או "SAKRET SE 947" (פינת איטום גמישה פנימית) בהתאם לצורת הפינה
- התקנת "SAKRET SE 944" (סרט איטום גמיש) בכל מפגשי חומרים שונים, מפגשי מישורים שונים (קיר-קיר).

מערכת ריצוף

שכבות איטום

1. איטום צמנטי

"תרמוקיר SE 980" (אלסטומריל) איטום צמנטי חד רכיבי. יש לעלות על הקירות עד לגובה של כ-10 ס"מ מעל פני הריצוף. יש לוודא כי הבלוק מרוח בפריימר מסוג "SAKRET PR 004"

2. איטום ביטומני מהיר התקשרות

"תרמוקיר SE 941XR" משחת איטום ביטומנית, חד רכיבית, מהירת התקשרות. עובי השכבה לאחר ייבוש כ-4 מ"מ

התקנת אריחים

יש להניח על שכבת האיטום בד גיאומטני להגנה *מילוי סומסום בגובה הנדרש תוך השארת מקום לאריחים ולחומר הריצוף

"תרמוקיר FL 810" עובי השכבה 20 מ"מ לפחות

הערה

יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "דטוב על דטוב".

מישקים רגילים

- "SAKRET JF 930" (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות.
- יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

מישקי התפשטות

- "SAKRET SE 963" (איטום סיליקוני) לכל סוגי האריחים ורוחב המישק 6 מ"מ לפחות, במפגשי אריח וצפה-קיר ובהתאם לדרישות המתכנן.
- יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי.



מפרט טכני ל"חדרים רטובים"

עמוד 2 מתוך 2

הנחיות כלליות

- בכל המערכות, בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°C - 35°C צלזיוס.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעניינים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.
- ההליכה על גבי הריצוף מותרת רק לאחר 72 שעות מגמר היישום.

הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים.

טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון

מאי 2020

מערכת חיפוי קירות

שכבת פריימר

"SAKRET PR 004" - יש ליישם על בלוקי הגבס בשכבה אחת, בכיסוי מלא (כ- 180 ג"ר/מ"ר).

שכבת איטום:

"תרמוקיר 980 SE" (אלסטוסיל) ב- 2 שכבות מלאות (כ- 2 ק"ג/מ"ר).

שכבת הדבקה

- "תרמוקיר AD 601", לכל סוגי אריחי הקרמיקה, מתאים במיוחד לאריחים בעלי ספיגות מים מעל 10%.
- עובי השכבה 3-10 מ"מ
- "תרמוקיר AD 603", מתאים לאריחי פורצלן בעלי ספיגות מים עד 10%. עובי השכבה 5-10 מ"מ

הערות

- יש לבצע את העבודה בשיטת "הדבקה בסירוק". יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".
- יש לבצע את שכבת ההדבקה לפחות 24 שעות מסיום שכבת האיטום.
- בחיפוי אריחים במידות מעל 0.36 מ"ר, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום.

מישקים רגילים

- "SAKRET JF 930" (רובה אקרילית). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות. יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי.

מישקי התפשטות

- "SAKRET SE 963" (איטום סיליקוני) לכל סוגי האריחים רוחב המישק 6 מ"מ לפחות, במפגשי אריח רצפה- קיר ובהתאם לדרישות המתכנן.
- יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי.