

תרמוקיר PR 008

פריימר אבקתי מינרלי



צבע

בז'

סוג ומשקל אריזה

שק 25 ק"ג

מספר יח' במשטח

84

תקנים

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555

חלק 2.

המוצר עבר תהליך LCA (ניתוח מחזור

חיים)

נושא הצהרה סביבתית EPD



חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

רקע ותשתית

התשתית המיועדת ליישום תהיה יבשה, נקייה וללא עקבות שמן, אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול למנוע כשל בביצוע.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 7.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבול מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם האגף הטכני

אופן ההשמה

יש למרוח שכבה דקה ואחידה על התשתית באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים ("מברשת זפתים"). יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.

הערות

- יש לוודא כי החומר יבש למגע, לפני יישום השכבה הבאה במערכת.

תכונות ושימושים עיקריים

- פריימר לפני חיפוי על קירות העשויים בלוק גבס וטיח גבס.
- פריימר לפני חיפוי על תשתיות צמנטיות.
- בעל כושר התחברות מלאה לתשתית.
- עובי שכבת החומר 1-2 מ"מ.
- המוצר מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
- ליישום פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- משך שמישות לעבודה: כשעה
- חוזק הידבקות במתיחה
- לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ-0.5 מגפ"ס.

הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ-1.3 ק"ג/מ"ר. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

אזהרה



- יש להמשיך בשלב הבא במערכת 6 שעות לפחות לאחר סיום היישום.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- אין לעבוד בימי שרב או כשיוורד גשם.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- להרחיק ממגע של ילדים, במידה יש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון

ינואר 2023

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.