



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET MO 042XR

דייס צמנטי מהיר התקשרות לעוגני קרקע

תקנים
 עומד בדרישות ת"י 466 חלק 3
 נבדק לפי EN 196-1
 בעל תו ירוק
 המוצר עבר תהליך LCA - ניתוח מחזור חיים.
 נושא הצהרה סביבתית EPD

צבע
 אפור
 סוג ומשקל אריזה
 שק, 25 ק"ג
 מספר שקים במשטח
 60 יח'



*לאחר 3 יום: גדול מ- 45.0 מגפ"ס
 *לאחר 7 יום: גדול מ- 55.0 מגפ"ס
 *לאחר 28 יום: גדול מ- 60.0 מגפ"ס

הרכב החומר
 חומרי מליטה, שרף, מוספים מיוחדים

הספק אופייני
 כ- 15 ליטר משק אחד. ההספק עשוי להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

אזהרה
 חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום
הכנת התערובת
 יש לשפוך 9.0-10.0 ליטר מים (בהתאם לאמצעי הערבול) לשק

- תכונות ושימושים עיקריים**
- לקיבוע עוגני קרקע.
 - מתאים ליישום במנהרות, גשרים, עמודים.
 - בעל חוזק ראשוני גבוה
 - מתפשט ואינו מתכווץ
 - תערובת עדינה ללא אגרגטים
 - תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

- נתונים טכניים**
- משך שמישות לעבודה: < 30 דקות
 - הפרשת מים: פחות מ- 0.3%
 - שינוי נפח: 0-1%
 - חוזק הרבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ- 2.0 מגפ"ס
 - תכולת כלורידים: פחות מ- 0.1%

חוזק כפיפה
 לאחר 28 יום: גדול מ- 8.0 מגפ"ס
חוזק לחיצה
 לאחר 1 יום: גדול מ- 30.0 מגפ"ס

פרטי קשר
 תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ
 קיבוץ חורשים 4586500
 טלפון 03-6334861
 פקס 03-633498
 אימייל termokir@termokir.co.il
 אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



25 ק"ג לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות מכונה מתאימה עד קבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים.

לחרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף הטכני

אופן ההשמה

- חלל המילוי צריך להיות נקי מאבק, מחלקים ורפפים, שמן, וכל גורם אחר העלול להוות כשל בביצוע. לשם כך, יש לנקות אותו באמצעות לחץ אוויר או בכל שיטה מתאימה אחרת.
- יש לשפוך את התערובת לכל עומק (אורך) החלל עד מילוי

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציגי החברה.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר

תאריך עדכון
ינואר 2023

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6334861

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET