



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 3

SAKRET SE 984 XR

איטום היברידי, מהיר התקשרות

תקנים
עומד בדרישות ת"י 6422

סוג
CMP
צבע
אפור כהה
סוג ומשקל אריזה
רכיב A- שק, 15 ק"ג
רכיב B- מיכל, 10 ק"ג
A+B- 25 ק"ג



נתונים טכניים

- חדירות מים בלחץ חיובי של 1.5 אטמוספירה במשך 7 ימים: -לא עברו מים
- -לא נספגו יותר מ-20 גרם מים
- גישור ע"פ סדקים: לפחות 3 מ"מ
- משך שמישות לעבודה: כשעה.
- **חוזק הדבקות במתיחה:**
- לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ-1.0 מגפ"ס
- לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור: גדול מ-1.0 מגפ"ס
- לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה רגילים + 21 יום טבילה במים: גדול מ-0.5 מגפ"ס
- לאחר טבילה במי סיד: גדול מ-0.5 מגפ"ס
- לאחר טבילה במי כלור: גדול מ-0.5 מגפ"ס

הרכב החומר

רכיב A- חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, מוספים מיוחדים
רכיב B- תחליב אקרילי

תכונות ושימושים עיקריים

- איטום היברידי, המשלב תכונות של איטום צמנטי ושל איטום ביטומני.
- מחברנה אחידה (ללא תפרים), בעלת גמישות וחוזק גבוהים.
- לאיטום רצפות בטון יצוק בפנים וחוף המבנה.
- מתאים במיוחד לרצפות ב"חדרים רטובים", למרפסות ולחורתיים.
- לאיטום יסודות מעל ומתחת פני הקרקע.
- לאיטום קירות המחופים באבן בשיטת "קיבוע רטוב/יבש".
- ליישום באמצעות מברשת, מרית חלקה או בהתזה ב"איירלס".
- ניתן להדבקה ישירה באמצעות דבק צמנטי.
- לשימוש פנימי וחיצוני.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 3

תצרוכת אופיינית

כ-2 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות מלאות. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע

לפני היישום יש להסיר מהבטון אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום

הכנת התערובת

- יש לנער את המיכל (רכיב B) לפני השימוש.
- יש לשפוך לתוך כלי מתאים, נקי משאריות חומרים, את תכולת הנוזל (רכיב B) ולהוסיף תוך כדי ערבול באמצעות ערבול מכני את כל תכולת השק (רכיב A), עד קבלת חומר במרקם אחיד ללא גושים. לאחר המתנה של כ-3 דקות יש לערבול ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

יש למרוח שכבה דקה ואחידה של "SAKRET SE 984" על תשתית יבשה באמצעות מברשת או מרית חלקה. לחלופין ניתן להתיז את החומר באיירלס.

יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.

יש להמתין להתייבשות השכבה כ-3-4 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר), מרם יישום שכבה נוספת. עובי סופי כ-2.0 מ"מ לפחות.

הערה:

- יש להמתין 24-48 ש' לפחות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) לפני השלב הבא במערכת (כיסוי ו/או בדיקת הצפה)

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- רכיב A (אבקה) מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- רכיב B (נוזל) מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- חובה להשתמש ברכיבים A+B במלואם בכל פעם, ללא דילול נוסף במים.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציגי החברה.
- טווח הטמפר' המותרות ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציגי החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעניינים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 3 מתוך 3

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



תאריך עדכון
יולי 2021

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET