



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET SE 992 XR

מושחה פוליאוריתנית- ביטומנית מהירת התקשרות בטכנולוגיית HYDRO

ცბע

שחור

סוג ומשקל אריזה

דלי, 18 ק"ג

מספר דליים במשטח

36

נתונים טכניים

- משקל סגולי: 1.16 ק"ג/ליטר
- כושר התארוכות: גדול מ- 400%
- חזק המתיחה של החומר: גדול מ- 1.2 מג'ס
- גישור ע"פ סדרים: עד 2 מ"מ
- חדרות מים:
- בלחץ חיווי של 1.5 אטמוספירה במשך 7 ימים (בשבבה בעובי 2.0 מ"מ): לא עברו מים
- אינו מתנקק במים עומדים

הרכב החומר

חומר פוליאוריתני-ביטומני אלסטומורי, מלאים, מוספים מיוחדים

תצרוכת אופיינית

1.5-2.0 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית, ולאפקט היחסם באתר.

תכונות ו שימושים עיקריים

- לאייטום רצפות בטון ב"חדרים רטובים", מרפסות, גינות גג, אדריות, קירות מרתף.
- לאייטום רצפות בטון יצוק בפנים וחוץ המבנה.
- מתחאים ליישום על אייטום צמנטי.
- מחברנה אחידה ללא תפירים.
- ליישום באמצעות "חברשת זפתים" או בהזזה ב"איירלס".
- חומר אייטום בטכנולוגיית HYDRO ללא סולבנטים.
- גומי וואוד, בעל יכולת גישור ע"פ סדרים.
- ניתן להדקתה ישירה באמצעות דבק צמנטי.
- מחברנה בעלי עמידות גבוהה וכימית גבוהה במיוחד.
- לשימוש פנימי וחיצוני

פרטי קשר

תרМОΚיר תעשיות (1980) בע"מ

קיובץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

fax 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF **SAKRET**



מפורט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

- להרוחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואיןנה באחומי אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמת למוצרים אחרים עימם באחומי ומגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנזננים והמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתחדרן בעדכוניים האחוריים.



תאריך עדכון
יולי 2021

רקע

- לפני היישום יש להסיר מהבטון אבק, מליחים, שמן ובכל גורם אחר היכול לגורם כשל בביצוע.
- יש לוודא כי רמת הלחות של הבטון לא עולה על 4%.

אופן היישום

טרם היישום יש לערובב את החומר בתוך הדלי באמצעות ערבל מכני או כל מתקאים אחר

אופן השימוש

- יש לישם שכבה פריימר מסוג "SAKRET PR 003", בכיסוי מלא של התשתית.
- יש להמתין 60-30 דקות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) לספיגה מלאה של החומר לתשתית.
- יש להוסיף שכבה אחת או יותר של "SAKRET SE 992 XR" ולישם על התשתית באמצעות כל מתקאים, עד הגעה ליעובי הנדרש. זמן המתנה בין השכבות 24-6 ש' (בהתאם לתנאי מזג האוויר).

הערה:

- יש להמתין 24-48 ש' (בהתאם לתנאי מזג האוויר), לאחר סיום עבודות האיטום, לפני בדיקת היצפה/ השלב הבא במערכת.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאורר היטב.
- החומרים מתאימים לשימוש עד 12 חודשים מעתיך הייצור, כשהוא מאוחסן באירועו המקורי ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפרטורה המותרות ליישום: 5°-35°C.
- יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן השימוש.
- יש להקפיד ולעבור ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- משך השימושות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת השימוש.
- אין לישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות).
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.

פרטי קשר

תרומותקיר תעשיות (1980) בע"מ

קייזץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

fax 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET