

תרמוקיר PR 008

פריימר אבקתי מינרלי

צבע
בז'
אריזה ומשקל
שק, 25 ק"ג
מספר שקים במשטח
84



תקנים והסמכות

יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק 2.
המוצר עבר תהליך LCA (ניתוח מחזור חיים).
נושא הצהרה סביבתית EPD.

תכונות ושימושים עיקריים

- פריימר לפני חיפוי על קירות העשויים בלוק גבס וטיח גבס.
- פריימר לפני חיפוי על תשתיות צמנטיות.
- בעל כושר התחברות מלאה לתשתית.
- עובי שכבת החומר 1-2 מ"מ.
- המוצר מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
- ליישום פנימי וחיצוני.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ-1.3 ק"ג/מ"ר. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית

התשתית המיועדת ליישום תהיה יבשה, נקייה וללא עקבות שמן, אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול למנוע כשל בביצוע.

נתונים טכניים

משך השמישות לעבודה	כשעה
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ- 0.5 מגפ"ס

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

אופן היישום

הכנת התערובת

- יש לשפוך 7.5-8.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול החשמלי.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבב עד לקבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.
- למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף טכני.

אופן הביצוע

- יש למרוח שכבה דקה ואחידה על התשתית באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים ("מברשת זפתים"). יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.
- יש לוודא כי החומר יבש למגע, לפני יישום השכבה הבאה במערכת.
- יש להמשיך בשלב הבא במערכת 6 שעות לפחות לאחר סיום היישום.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ צלזיוס.
- אין לעבוד בימי שרב או כשיריד גשם.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תאריך עדכון: אוקטובר 2023